BEARPOX
Indüstrielle Fussboden

PM 100

çift komponentli 2K

POLYURETHANE

Poliüretan esaslı metal yüzey boyası

Tanımı:
PM-100, iki komponentli poliüretan esaslı, solventsiz bir son kat kaplamadır. Sert fakat esnek, elastiki özelliğini korur, UV dayanım gücü yüksek olup geniş alanlarda kullanılabilir. Özellikle yıpranmış metal çatılarda yüzey revizyon boyası olarak kullanılır. Açık havada kullanılacak makine ve eşyaların metal yüzeylerinin boyanmasında, sundurma ve çelik konstrüksiyon imalâtların metal yüzeylerinin koruma amaçlı kaplanmasında tercih edilir.

YÄn▪▒ ò◘‖î ■▟‖î ڈ وىŴ	gr/cm³	1.20
Karışım Oranı	Ağırlıkça	3 : 1
Katı madde oranı	Ağırlıkça %	100
Karışım kullanım süresi	dakika @ 10ºC dakika @ 30ºC	45 25
İlk kürlenme Tam kürlenme	Saat Gün	3-4 7
Maks. ortam bağıl nemi	%	80

Uygulama Şekli
Uygulama yapılacak ortam sıcaklığının 10ºC ile 35ºC arasında olması gerekmektedir. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz olmasına, tüm çatlak yarık ve boşlukların Bearpox epoksi macunları ile doldurulmuş olmasına dikkat edilmelidir. Set olarak temin edilen miktarda sertleştirici B bileşeni A bileşeni içine katılarak düşük devirli bir mikser yardımıyla en az iki dakika karıştırılır. Yaklaşık iki dakika kadar sonra karışım yüzeye rulo veya fırça yardımıyla dağıtılır.

Sarfiyat / Paketleme
Yüzey düzgünlüğüne ve türüne bağlı olarak tek katta 250 - 300 gr / m² olarak kullanılır.
BauHERZ PM 100, 18 kg A / 6 kg B : (24 kg set) olarak sunulur.

Saklama koşulları
5ºC ile 30ºC arasında 12 ay süreyle saklanabilir. Depolanan bölge kuru olmalı ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

Önemli notlar
Uygulama yapılacak tüm alan incelenerek varsa eskimiş kabarmış boya, yağ, kir ve pas kumlama, zımparalama ve/veya taşlama yöntemleri ile temizlenmelidir. Astar olarak BearPOX ES 10 astar kullanılması tavsiye olunur. Astarlanmış yüzeye veya metale en az 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi normal şartlar altında 4-6 saati geçmemelidir.

OK!
AM BESTEN QUALITAD

İDOSB Biye Sk. No:41
34953 Aydınlı Tuzla
İstanbul / TR

www.epoksici.com
+90 216 367 00 11 (Pbx)
+90 545 367 00 11

TR